

RetardPump

Saistīšanas palēninoša piedeva

APRAKSTS:

Piedeva pagarina laiku, kas nepieciešams maisījuma pārejai no plastiskā stāvokļa cietā stāvoklī. Piedevai piemīt plastificējošas īpašības.

SPECIFIKĀCIJA:

Ķīmiskais sastāvs:	Sulfonskābes polikondensācijas melamīna bāzes produkti, nātrija lignosulfanāti, citas piedevas
Forma:	šķidra
Blīvums:	1,050 kg/l ± 0,02
PH:	11 ± 1,0
Hlora jonu saturs:	<0,1%

PRIEKŠROCĪBAS:

- aizkavē maisījuma saistīšanos sākuma fāzē par 90÷120 min.;
- beigu fāzē maisījuma sasaistīšanos aizkavē par 360 min.;
- 7dienu vecumā spiedes stiprība ir 80-90% no kontrolmaisījuma;
- 28 dienu vecumā spiedes stiprība vismaz 90% no kontrolmaisījuma;
- gaisa saturs betonā ir mazāk (no tilpuma) nekā kontrolmaisījumā;
- samazina ūdens patēriņu un palelina maisījuma izplūdi

LIETOŠANA:

Transportējamā betona izgatavošanai un iestrādāšanai. Īpaši ieteicams, kur iestrādājot, lieto sūkņu transportēšanu. Var lietot spriegotā betona izstrādājumos.

Patēriņš: līdz 0,5% no cementa maisījuma sastāvā.

IEPAKOJUMS:

Polietilēna konteineri:	1000 litri
Plastmasa un metāla mucas:	200 litri
Polietilēna tara:	1; 5; 10; 25 litri

GLABĀŠANA:

Glabāšanas temperatūra: +1°C ÷ +30°C
Derīguma termiņš: 12 mēneši kopš izgatavošanas datuma