

RetardPump

Замедлитель схватывания бетона

ОПИСАНИЕ:

Добавка увеличивает время, необходимое бетону для перехода из пластичного состояния в твердое. Добавка имеет пластифицирующее свойство.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Химический состав:	продукты поликонденсации сульфонной кислоты на базе меламина, лигносульфонаты натрия, другие добавки;
Форма:	жидкая
Плотность:	1,050 кг/л $\pm 0,02$;
РН:	11 $\pm 1,0$
Содержание хлоридов:	<0,1%

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- задерживает начальную фазу схватывания бетонной смеси на 90÷120 минут
- задерживает конечную фазу схватывания бетонной смеси на 360 минут
- 7-дневная прочность на сжатие 80-90% от контрольного состава
- 28-дневная прочность на сжатие как минимум 90% от контрольного состава
- содержание воздуха в бетоне (от объема) меньше чем в контрольном составе
- снижает расход воды и увеличивает пластичность бетонной смеси

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для изготовления и использования транспортного бетона. Особенно рекомендуется при подаче бетона бетононасосом. Можно использовать в производстве сборного железобетона.

Расход: до 0,5% от массы цемента.

УПАКОВКА:

Полиэтиленовые контейнеры:	1000 литров
Пластмассовые и металлические бочки вместимостью:	200 литров
Полиэтиленовая тара:	1; 5; 10; 25 литра

ХРАНЕНИЕ:

Температура хранения: 1°C ÷ +30°C

Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления